

# BIOFLEX<sup>®</sup> S1

**ЭЛАСТИЧНЫЙ МИНЕРАЛЬНЫЙ КЛЕЙ С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ НАТУРАЛЬНЫХ ДОБАВОК ДЛЯ ВЫСОКОПРОЧНОГО СКЛЕИВАНИЯ КЕРАМОГРАНИТА, КЕРАМИКИ И НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ С НУЛЕВЫМ ВЕРТИКАЛЬНЫМ СТЕКАНИЕМ И ДЛИТЕЛЬНЫМ ОТКРЫТИМ ВРЕМЕНЕМ. ЭКО-СОВМЕСТИМЫЙ.**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

### с натуральными полимерами

BIOFLEX<sup>®</sup> S1 СОДЕРЖИТ СМОЛЫ С НИЗКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ПОЛУЧЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЯМИ С НИЗКИМИ ЭНЕРГОЗАТРАТАМИ, ОНИ ОБЛЕГЧАЮТ ДИСПЕРСИЮ В ВОДЕ, ПОВЫШАЮТ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛАСТИЧНОСТИ, СНИЖАЮТ ВЫДЕЛЕНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ.

### с минеральным бентонитом

BIOFLEX<sup>®</sup> S1 СОДЕРЖИТ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ МИНЕРАЛЬНЫЙ БЕНТОНИТ, КОТОРЫЙ ПРИ КОНТАКТЕ С ЗАТВОРНОЙ ВОДОЙ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В КЛЕЙ С ВЫСОЧАЙШЕЙ ТИКСОТРОПНОСТЬЮ, СОХРАНЯЕТ ФОРМУ И ТОЛЩИНУ ПОД ПЛИТКОЙ И ГАРАНТИРУЕТ НЕОБЫЧАЙНУЮ ЛЕГКОСТЬ СКОЛЬЖЕНИЯ ШПАТЕЛЯ.

Серый



Ярко-белый  
формула



### с растительным латексом

BIOFLEX<sup>®</sup> S1 СОДЕРЖИТ ИНГРЕДИЕНТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, УЛУЧШАЮЩИЕ ОБРАБАТЫВАЕМОСТЬ И ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ. BIOFLEX<sup>®</sup> S1 С ОЧЕНЬ НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК НЕ ВЫДЕЛЯЕТ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ И НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ.

## GREENBUILDING RATING<sup>®</sup>

- Категория: Минеральные Неорганические
- Класс: Минеральные Клеи для Керамики и Природного Камня
- Рейтинг: Eco 4


СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ АТТЕСТОВАННАЯ СЕРТИФИЦИРУЮЩИМ ОРГАНОМ SGS

- GreenBuilding Rating<sup>®</sup> является понятным и чётким методом оценки, который позволяет измерить и улучшить экологическую устойчивость строительных материалов.

## ЕСО ДОСТОИНСТВА

- Формула разработана на основе минералов местного происхождения для снижения выбросов парниковых газов во время транспорта
- В белом варианте применяются минералы от рециклиинга, что снижает воздействие на окружающую среду вследствие добычи сырья
- Однокомпонентный, отсутствие необходимости использования пластмассовых упаковок снижает выбросы CO<sub>2</sub> и утилизацию опасных отходов

## СООТВЕТСТВИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ

	Kerakoll Polska sp. z o.o. – ul. Katowicka 128 95-030 Rzgów - www.kerakoll.com
15	Dop nr 0304 EN 12004:2007+A1:2012 BIOFLEX S1
	Klej cementowy o podwyższonych parametrach do mocowania płyt wewnętrz i na zewnątrz
Reakcja na ogień	Klasa A1
Wytrzymałość złącza jako:	
przyczepność początkowa	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Trwałość dla:	
przyczepność po starzeniu termicznym	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
przyczepność po zanurzeniu w wodzie	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	patrz SDS



## МАТЕРИАЛЫ и ОСНОВАНИЯ

Сочетание указанных оснований, материалов и видов применения не всегда возможно. Обязательно обращаться к техпаспорту на конкретный материал для проверки его пригодности. По всем случаям, не указанным в этом списке, обращаться напрямую в службу Kerakoll Global Service.

## ОСНОВАНИЯ

ЦЕМЕНТНЫЕ СТЯЖКИ И  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ  
АНГИДРИТНЫЕ СТЯЖКИ  
ИЗВЕСТКОВАЯ И ЦЕМЕНТНАЯ  
ШТУКАТУРКА  
БЕТОН  
ЯЧЕЙСТЫЙ БЕТОН  
ГИПСОКАРТОННЫЕ ПЛИТЫ  
ГИПС И АНГИДРИД  
СИСТЕМЫ ПОДОГРЕВА  
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ  
НАСТИЛ НА СТАРЫЕ ПОЛЫ  
ПЛИТЫ ИЗ ФИБРОЦЕМЕНТА  
УТЕПЛЕННЫЕ ФАСАДЫ  
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ

## МАТЕРИАЛЫ

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА  
КЕРАМОГРАНИТ  
БОЛЬШИЕ ФОРМАТЫ  
ТЕРРАКОТА  
КЛИНКЕР  
МРАМОР И ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ  
МОЗАИКА В ОБЩЕМ  
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И  
ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЕ ПАНЕЛИ

## НАЗНАЧЕНИЕ

ПОЛЫ И СТЕНЫ  
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ - НАРУЖНЫЕ  
НАСТИЛ  
ФАСАДЫ  
ТЕРРАСЫ И БАЛКОНЫ  
БАССЕЙНЫ И ФОНТАНЫ  
САУНЫ И САЛОНЫ КРАСОТЫ  
ГРАЖДАНСКОЕ  
КОММЕРЧЕСКОЕ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКЕТА  
ГОРОДСКАЯ АРХИТЕКТУРА  
СУДОСТРОЕНИЕ

## ПОДГОТОВКА и ПРИМЕНЕНИЕ

### • ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Все основания должны быть плоские, выдержаные, целые, плотные, жесткие, прочные, сухие, без веществ, мешающих сцеплению, и без пропускающей влаги.

Хорошо впитывающие цементные основания рекомендуется увлажнить или нанести на них слой грунтовки Primer A Eco.

### • ПОДГОТОВКА КЛЕЯ

#### Вода для смешивания

Серый	≈ 26,5% - 29,5% по весу
Ярко-белый	≈ 32% - 35% по весу

#### Вода для замеса на стройке

Серый	≈ 7 л / 1 мешок
Ярко-белый	≈ 7,5 л / 1 мешок

Количество воды, указанное на упаковке, является ориентировочным. Можно получить смесь с большей или меньшей тиксотропностью, в зависимости от назначения.

### • НАНЕСЕНИЕ

Для обеспечения максимального сцепления необходимо полностью покрыть kleem обратную сторону облицовки.

Большие прямоугольные форматы со стороной > 60 см и тонкие плиты могут нуждаться в нанесении kleя также прямо на обратной стороне.

Выборочно проверить, что klej перенесен на обратную сторону материала.

Выполнить эластичные температурные швы:

- ≈ 10 м<sup>2</sup> снаружи,
- ≈ 25 м<sup>2</sup> внутри,
- каждые 8 м длины на длинных и узких участках.

Учитывать все структурные, разделительные и периметральные швы на основаниях.

## БЕЗОПАСНАЯ УКЛАДКА на МЕСТЕ

Способ БЕЗОПАСНОЙ УКЛАДКИ НА МЕСТЕ ставит целью испытание kleев не только с помощью норм, но и в некоторых наиболее неблагоприятных условиях, которые могут встретиться на месте, с научной точностью и с использованием самых современных технологий GreenLab Kerakoll®.

### ДАННЫЕ ПО ОБРАБАТЫВАЕМОСТИ

**Упаковка** 25 кг

**Хранение** ≈ 12 месяцев в оригинальной упаковке  
Защищать от влаги

**Толщина клея** от 2 до 15 мм

#### Расход толщины

Серый (Соотношение смешивания 33%) ≈ 1,25 кг/м<sup>2</sup>  
Ярко-белый (Соотношение смешивания 33%) ≈ 1,25 кг/м<sup>2</sup>

#### Температура воздуха, оснований и материалов

от +5 °C до +35 °C

#### Жизнеспособность смеси (pot life) при +23 °C

Серый ≈ 8 ч.

Ярко-белый ≈ 8 ч.

#### Открытое время при +23 °C (плитка BIII):

Серый ≥ 60 мин. EN 1346

Ярко-белый ≥ 60 мин. EN 1346

#### Открытое время при +35 °C (плитка BIII):

Серый ≥ 20 мин. EN 1346

Ярко-белый ≥ 20 мин. EN 1346

#### Время для защиты от замерзания (плитка Bla)

от +5 до -5 °C ≈ 10 ч.

#### Пешеходное движение/затирка швов при +23 °C:

Серый ≈ 24 ч.

Ярко-белый ≈ 20 ч.

#### Пешеходное движение/затирка швов при +5 °C:

Серый ≈ 50 ч.

Ярко-белый ≈ 50 ч.

#### Затирка швов на стене

+23 °C ≈ 20 ч.

#### Ввод в эксплуатацию при +23 °C / +5 °C

- низкоинтенсивное движение ≈ 2 / 3 дн.

- интенсивное движение ≈ 3 / 7 дн.

- Бассейны (+23 °C) ≈ 14 дн.

## ОСОБЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

### • ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЙ

Гипсовая штукатурка и ангидритные стяжки Primer A Eco  
По правильному применению грунтовки см. техпаспорт.

### • СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОСНОВАНИЯ

#### Мрамор и природный камень

Материалы, подверженные деформации или образованию пятен при поглощении воды, требуют клея быстрого схватывания или реактивного клея.

Мрамор и природный камень могут иметь различные характеристики, даже если материалы относятся к одному физико-химическому типу, поэтому необходимо обратиться в службу Kerakoll Global Service за более надежными указаниями или выполнить пробу на образце материала.

Плиты из природного камня с упрочняющими слоями в виде пропитки смолой, сетки из полимеров, рогожа и т.п. или покрытия (напр., от пропступающей влаги и т.п.), нанесенные на сторону укладки, в отсутствие предписаний изготовителя нуждаются в предварительной проверке совместимости с клеем.

Проверить наличие следов порошка породы, образовавшегося при пиления, и удалить их.

#### Гидроизоляция

Прилегающие и плавающие полимерные полотна, листы или жидкие мембранны на основе битума и гудрона нуждаются в наложении стяжки.

### • СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

#### Фасады

Основание должно гарантировать когезионную прочность на растяжение ≥ 1,0 Н/мм<sup>2</sup>. Для облицовочных плиток со стороной > 30 см проектировщик должен рассмотреть необходимость в надежных механических креплениях. Всегда наносить клей также прямо на обратную сторону материала.

Изоляционные и звукоизолирующие панели с точечным наклеиванием по указаниям изготовителей.

Гипсокартон и плиты из фиброкерамита следует жестко закрепить на металлических каркасах.

### • НЕ ПРИМЕНЯТЬ

На дереве, металле, пластиковых и рулонных покрытиях, подверженных вибрации основаниях.

На невыдержаных стяжках, штукатурке, бетоне, еще подверженных значительной усадке при высыхании.

На органических гидроизоляционных материалах (типа RM по EN 14891).

## ЭФФЕКТИВНОСТЬ

### КАЧЕСТВО ВОЗДУХА В ПОМЕШЕНИЯХ (IAQ) - ВЫБРОСЫ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Соответствие	EC 1-R plus GEV-Emicode	Серт. GEV 6363/11.01.02
Прочность на срез (грес / грес) через 28 дн.	$\geq 2 \text{ Н/мм}^2$	ANSI A-118.1
Адгезия (бетон / грес) через 28 дн.	$\geq 2 \text{ Н/мм}^2$	EN 1348
Испытания на прочность:		
- Адгезия после воздействия тепла	$\geq 1 \text{ Н/мм}^2$	EN 1348
- Адгезия после погружения в воду	$\geq 1 \text{ Н/мм}^2$	EN 1348
- Адгезия после цикла замораживания-размораживания	$\geq 1 \text{ Н/мм}^2$	EN 1348
Стекание	$\leq 0,5 \text{ мм}$	EN 1308
Поперечная деформация	$\geq 2,5 \text{ мм}$	EN 12002
Температура эксплуатации	от -30 до +80 °C	

Данные касаются температуры +23 °C, относительной влажности 50% и отсутствия вентиляции. Они могут меняться в зависимости от условий, имеющихся на стройке.

## ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Продукт для профессионального использования
- соблюдать все национальные стандарты и правила
- не использовать клей для заполнения неровностей основания больше 15 мм
- защищать от прямого попадания дождя не менее чем первые 24 часа
- температура, вентиляция, впитываемость основания и укладываемый материал могут изменить время обрабатываемости и схватывания клея
- пользоваться зубчатым шпателем, подобранным по формату облицовочного материала
- всегда обеспечивать готовое основание при наружной укладке
- в случае необходимости требовать карту безопасности
- по другим вопросам обращайтесь в Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 - info@kerakoll.pl



KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o.  
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska  
Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01  
e-mail: info@kerakoll.pl



Участник



Участник



Участник

