



P 511

2016

Knauf Multi-Finish Ģipša špaktelmasa un plānās kārtas apmetums

Materiāls

Knauf Multi-Finish ir ar sintētiskajām vielām uzlabota ģipša špaktelmasa un plānās kārtas apmetums uz ģipša bāzes.

Uzglabāšana

Uzglabāšanas laiks 6 mēneši. Maisus uzglabāt sausā vietā uz koka paletēm. Bojātus un ievēlētus maisus hermētiski noslēgt un izstrādāt vispirms.

Iepakojums

25 kg, art. Nr. 98946

Pielietojums

Iekšdarbiem, nelīdzenu un raupju virsmu kvalitatīvai špaktelēšanai, betona paneļu šuvju, caurumu un spraugu špaktelēšanai. Knauf Multi-Finish ir izcili piemērots, lai izveidotu Q4 kvalitātes pakāpes virsmas.

Knauf Multi-Finish ir piemērots arī augstvērtīgu, iespējams, iekrāsotu dekoratīvu virsmu izveidošanai iekštelpās.

Īpašības

- C6/20/2 saskaņā ar DIN EN 13279
- Ļauj iegūt īpaši gludu virsmu
- Pulverveida, gatavs ievajūšanai
- Universāli izmantojams
- Ļoti plastisks
- Uzlabots ar sintētiskajām vielām
- Iejaucams bez kunkuļiem
- Ļoti ekonomisks
- Izvelkams līdz "nullei"
- Ātri žūstošs
- Izstrādei ar rokām

Pamatne

Pamatnei jābūt nestspējīgai, stingrai, nenasalušai un tīrai; betona virsmām pietiekami sausām un bez veidņu eļļas paliekām. Atkarībā no betona pamatnes īpašībām to vispirms ieteicams apstrādāt ar Knauf Betokontakt. Ģipškartona plāksnes gruntē ar Knauf Putzgrund, apmetumus (vecos) – ar Knauf Tiefengrund.

Temperatūra / Klimats

Neizstrādāt Knauf Multi-Finish, ja telpas un pamatnes temperatūra ir zemāka par +5°C.

Izstrāde

Iejaukšana

Knauf Multi-Finish iesijā tīrā ūdenī nedaudz zem ūdens līmeņa (25 kg maiss uz aptuveni 18 litriem ūdens) un jauca ar lēni rotējošu mikseri, kamēr izveidojas viendabīga krēmveida konsistences masa bez kunkuļiem. Nedrīkst pievienot citus materiālus!

Betona paneļu šuvju špaktelēšana

Betona paneļu šuves vispirms aizpilda un, ja nepieciešams, otrajā darba posmā špaktelē un izlīdzina ar blakus esošajām virsmām. Ja virsmu pēc tam paredzēts krāsot, ieteicams izmantot Knauf šuvju lenti Kurt.

Plānās kārtas apmetums/ špaktelapmetums uz visas virsmas

Ja Knauf Multi-Finish paredzēts uzklāt uz visas virsmas, to uzklāj ar Šveices ķelli, pielīdzina ar ķelli vai špakteljāpstīņu un pēc aptuveni 50 minūtēm nogludina.

Pilnībā špaktelējot betona virsmas, ģipškartona plāksnes un apmetumus, Knauf Multi-Finish uzklāj kā plānās kārtas apmetumu vienā kārtā aptuveni 2 mm biezumā. Ja nepieciešams uzklāt vairākas kārtas, iepriekšējai kārtai jābūt nožuvušai un sacietējušai.

Izstrādes laiks

Knauf Multi-Finish izstrādā aptuveni 30 minūšu laikā.

Tehniskie dati

Berammasa: aptuveni 1000 kg/m³
 Cietība pēc Brinela: > 6 N/mm²
 Izturība liecē: > 1 N/mm²
 Tilpummasa: apm. 920 kg/m³
 Ūdens tvaika pretestības faktors μ: 8
 Siltumvadāmība: 0,35 W/(m•K)

Kārtas biezums mm	Patēriņš kg/m ²	Patēriņš m ² /maiss
1,0	1,0	25
2,0	2,0	12,5

Citi norādījumi

Knauf Multi-Finish nejaukt ar citiem materiāliem, jo to ietekmē būtiski var mainīties špaktelmasas īpašības. Ja materiāls sācis cietēt, to vairs neizstrādāt, nejaukt ar ūdeni vai nemaisīt, jo tādējādi izstrādes laiku pagarināt nav iespējams. Traukus un darbarīkus tūlīt pēc lietošanas nomazgāt ar ūdeni. Ģipša paliekas uz instrumentiem var ievērojami saīsināt nākamo materiālu izstrādes laiku.

Aprīkojums/instrumenti

Šveices ķelle, ķelle un špakteljāpstīņa

Kvalitātes nodrošinājums. Paškontrolē rūpnīcas laboratorijā.

Iedalījums saskaņā ar ķīmisko vielu likumu.

Xi kairinošs

R36 Kairina acis. S2 Sargāt no bērniem S24/25 Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acis. S26 Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisko palīdzību S46 Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu.

Atkritumu savākšana: pēc reaģēšanas ar ūdeni paliekas izmest kopā ar majsainiecības atkritumiem. Pilnībā iztukšotu iepakojumu nodot atkārtotai pārstrādei. Sasaistītā, sacietējušā stāvoklī produkts nav kairinošs.

Knauf info centrs:

+371 67 032 999

www.knauf.lv

info@knauf.lv

Knauf sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai īpaši Knauf ieteikti produkti.

SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Rīgas raj., LV-2118, Latvija, tālr.: (+371) 67 032 999, fakss: (+371) 67 032 969

SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbilstoši / pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar SIA Knauf atļauju.