

Keralevel® Eco Ultra

Эко-совместимый, сертифицированный, быстросхватывающийся минеральный раствор, для высокопрочного выравнивания оснований слоём с повышенной толщиной, совершенный для GreenBuilding. Редуцированный выброс CO₂ и исключительно низкие выбросы летучих органических соединений. Пригодный к рециклирую в качестве дробленого материала.

Keralevel® Eco Ultra обеспечивает высокую механическую прочность, в том числе при ремонтах оснований, чрезвычайно быстро схватывающимся слоём малой толщины, при подготовке основания перед укладкой паркета и рулонных напольных покрытий.



GREENBUILDING RATING®

Keralevel® Eco Ultra

- Категория: Минеральные Неорганические
- Класс: Минеральные Выравнивающие Растворы для Оснований
- Рейтинг: Eco 3

	Regional Mineral > CO ₂	Recycled Regional Mineral > 30 %	CO ₂ ≤ 250 g/kg	Low Emission Indoor Air Quality (IAQ) VOC	Recyclable
			✓	✓	✓

Выбросы CO₂/кг 243 г
Очень низкие выбросы ЛОС
Пригоден для рециклируя в качестве заполнения

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ АТТЕСТОВАННАЯ СЕРТИФИЦИРУЮЩИМ ОРГАНОМ SGS

ДОСТОИНСТВА ПРОДУКТА

- Толщина от 1 до 20 мм
- Пригоден для использования в морских условиях
- Пригоден перед укладкой на клей керамических плиток, керамогранита, природного камня, паркета и рулонных покрытий



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Назначение

Выравнивание быстросхватывающимся и быстросохнущим продуктом с компенсированной усадкой, неровных и неплоских оснований. Толщина от 1 до 20 мм.

Совместимые клеи:

- клеи минеральные по технологии SAS, клеи органические, минеральные, одно- и двухкомпонентные
- цементные клеи одно- и двухкомпонентные, реактивные, эпоксидные и полиуретановые, воднодисперсионные и в растворе растворителей

Облицовки:

- паркет, резина, ПВХ, линолеум, резина в помещениях гражданского, промышленного и спортивного назначения, ковролин и пробка
- керамогранит, керамические плитки, клинкер, терракота всех видов и форматов
- природный камень, композитные материалы, мрамор
- лаки и краски

Основания:

- цементные штукатурки и цементно-известковые растворы
- минеральные стяжки выполненные с применением Keracem® Eco Pronto, Keracem® Eco и Rekord® Eco в виде связующего, или из готовых смесей
- цементные стяжки
- сборный или монолитный бетон
- стены из цементных блоков или ячеистого бетона
- остатки цементных клеёв

Полы и стены, внутри и снаружи объектов гражданского, торгового и промышленного назначения, обогреваемые основания.

Пригоден для полов, подвергающихся сосредоточенным нагрузкам и передвижению стульев на колесиках (EN 12529)

Не применять

На основаниях с повышенной гибкостью и тепловой расширяемостью, на гипсокартонных и гипсовых основаниях; на мокрых и подвергаемых постоянному капиллярному подъёму влаги основаниях; в помещениях с постоянным присутствием воды.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка оснований

Основания должны быть очищены от пыли, масел и жиров, свободными от капиллярного подъёма влаги, без хрупких и неплотных или слабо держащихся частей, таких как остатки цемента, извести, лаков и клеёв, которые должны быть полностью удалены. Основание должно быть стабильным, без трещин, после завершения гигрометрической усадки.

Основания с низкой впитываемостью: гладкие и слабо впитывающие или полностью невпитывающие основания, как керамика, плитки из мраморной крошки, эпоксидные лаки и настенные краски, остатки клеёв, заглаженный бетон на вид плотный и прочно закрепленный, должны подготавливаться механической абразивной обработкой или нанесением эко-совместимого, улучшающего адгезию продукта на водной основе Keragrip Eco, соблюдая инструкции по применению и после проведения соответствующей очистки. Существующие покрытия, воск и опалубочные смазки, должны быть удалены механическим путём или с помощью специальных химических составов.

Основания с высокой впитываемостью: плотные и сильно впитывающие стяжки и штукатурки, предварительно загрунтовать эко-совместимым изолирующим продуктом на водной основе Primer A Eco, для снижения и урегулирования впитывания. На впитывающие основания малой плотности, наносить Keradur Eco. Выдерживать заданное время, ожидания до укладки перед выравниванием.

Способ применения

Keralevel® Eco Ultra приготавляется в чистой ёмкости, сначала заливая количество воды, равное примерно $\frac{3}{4}$ от необходимого объёма. Постепенно всыпать Keralevel® Eco Ultra в ёмкость, перемешивая раствор низкоскоростной спиральной мешалкой (≈ 400 об./мин.). Затем добавить воды до получения однородного раствора нужной консистенции без комков. Для получения оптимальной смеси и замешивания большего количества выравнивающего раствора, рекомендуется пользоваться низкоскоростной электромешалкой с вертикальными лопастями. Специальные высокодиспергируемые полимеры обеспечивают немедленную готовность Keralevel® Eco Ultra к использованию. Количество воды, указанное на упаковке, является ориентировочным. Можно получить смесь с большей или меньшей тексолопностью, в зависимости от назначения. Добавление чрезмерного количества воды не улучшает обрабатываемости выравнивающего раствора, но может привести к усадке в пластической фазе высыхания и снижению таких конечных показателей, как поверхностная твёрдость, прочность на сжатие и сцепление с основанием.

Нанесение

Keralevel® Eco Ultra обычно наносится гладким шпателем или кельмой. Повышенная тексолопность даёт возможность, если необходимо, за одно нанесение выполнять выравнивающие слои большой толщины. Хорошим правилом является прижать раствор к основанию шпателем для регулировки впитываемости и обеспечения максимального сцепления с основанием. После чего можно приступить к регулировке толщины. В случае повышенной толщины и обширной площади, рекомендуется расстановка уровней с помощью Keralevel® Eco Ultra, затем выполняется нанесение мастерком и распределение правилом для окончательного выравнивания. Внешний вид отделки может изменяться в зависимости от используемого инструмента: гладкого стального шпателя или губчатой тёрки. Для последующей укладки керамических плиток, рекомендуется всегда подготавливать шероховатую и пористую поверхность. Возможно необходимое нанесение следующего слоя, может быть осуществлено как только предыдущий слой станет пешеходным (≈ 2 часа при $+23^{\circ}\text{C}$ и 50% относительной влажности), после нанесения эко-совместимого, улучшающего адгезию средства Keragrip Eco, соблюдая инструкции по применению. По истечении данного срока необходимо выждать, в зависимости от полученной толщины, $\approx 5/7$ дней, нанести Keragrip Eco и приступить к нанесению второго слоя.

Очистка

Очистка инструментов от остатков Keralevel® Eco Ultra, производится водой до затвердевания продукта.

ПРОЧИЕ УКАЗАНИЯ

Деформируемые основания: в случае деревянных или любых подвергаемых прогибанию оснований, наносить на чистое основание эко-совместимый препарат улучшающий адгезию, Keragrip Eco, придерживаясь инструкций по применению; установить сетку из щёлочестойкого волокна с размером ячейки 4x5 мм и смешивать Keralevel® Eco LR с эко-совместимым латексом на водной основе Keraplast Eco P6, вместо затворной воды, до получения нужной консистенции.

Непрерывные поверхности большой протяженности: обширные непрерывные поверхности необходимо разделять эластичными швами на квадраты $\approx 50\text{ m}^2$. Перед нанесением рекомендуется применить эко-совместимый продукт улучшающий адгезию Keragrip Eco, для лучшего сцепления с основанием и уложить сетку из щёлочестойкого волокна с размером ячейки 4x5 мм.

Особые основания: ангидридные стяжки должны быть сухими и отшлифованными согласно указаниям производителя, а также загрунтованы водоотталкивающим эко-совместимым изолирующим продуктом на водной основе Primer A Eco, соблюдая инструкции по применению.

Укладка паркета: для последующей укладки паркета нанести шпаклёвку слоём толщиной ≥ 3 мм.

Полы, подвергаемые сосредоточенным нагрузкам: в том случае, если полы подвергаются сосредоточенным нагрузкам и передвижению стульев на колесиках, нанести один слой Keralevel® Eco Ultra ≥ 1 мм (EN 12529).

ОБРАЗЕЦ ТЕХНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

Сертифицированное высокопрочное выравнивание оснований толщиной от 1 мм до 20 мм, выполняется эко-совместимым, минеральным, быстротвердеющим, повышенной толщины выравнивающим раствором, соответствующим стандарту EN 13813 класс CT-C40-F7, GreenBuilding Rating® Eco 2, типа Keralevel® Eco Ultra производства Kerakoll, пригодного для последующей укладки керамики, натурального камня, паркета и рулонных напольных покрытий через ≈ 2 часа после нанесения при $+23^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 50%. Наносить гладким шпателем на уже готовое основание, чистое, со стабильными размерами и отделать твердой теркой. Средний расход $\approx 1,4 \text{ kg/m}^2$ на мм выполненной толщины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ КАЧЕСТВА KERAKOLL

Внешний вид	сухая смесь	
Удельный вес	$\approx 1,27 \text{ кг/дм}^3$	UEAc/CSTB 2435
Минералогический состав заполнителя	силикатные кристаллы	
Фракция зернистости	$\approx 0 - 600 \text{ мкм}$	UNI 10111
Хранение	≈ 6 месяцев в оригинальной упаковке и сухом месте	
Упаковка	мешки 25 кг	
Количество воды в смеси	$\approx 5,5 \text{ л / 1 мешок 25 кг}$	
Удельный вес смеси	$\approx 1,96 \text{ кг/дм}^3$	UNI 7121
Время готовности к работе (pot life)	$\geq 10 \text{ мин.}$	
Температура применения	от $+5^\circ\text{C}$ до $+30^\circ\text{C}$	
Минимальная толщина слоя	$\geq 1 \text{ мм}$	
Максимальная полная толщина	$\leq 20 \text{ мм}$	
Пешеходное движение	$\approx 2 \text{ ч}$	
Время ожидания до укладки	$\approx 1 \text{ ч. при слое } 5 \text{ мм}$	
Расход	$\approx 1,4 \text{ кг/м}^2$ на 1 мм толщины	

Данные получены при температуре $+20^\circ\text{C}$, относительной влажности 65% и отсутствии вентиляции. Они могут меняться в зависимости от условий, имеющихся на стройке: температуры, вентиляции, впитываемости основания.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

КАЧЕСТВО ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯХ (IAQ) VOC - ВЫБРОС ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Соответствие	EC 1-R plus GEV-Emicode	Серт. GEV 964/11.01.02
HIGH-TECH		
Адгезия к бетону через 28 дн.	$\geq 2,5 \text{ Н/мм}^2$	EN 13892-8
Прочность на:		
- сжатие через 3 часа	$\geq 20 \text{ Н/мм}^2$	EN 13892-2
- сжатие через 28 дней	$\geq 40 \text{ Н/мм}^2$	EN 13892-2
- изгиб после 28 дн.	$\geq 7 \text{ Н/мм}^2$	EN 13892-2
- нагрузки, параллельные плоскости укладки	$\geq 3,5 \text{ Н/мм}^2$	UNI 10827
- стирание через 28 дней	$\leq 200 \text{ МПа}$	EN 12808-2
Твёрдость поверхности через 28 дн.	$\geq 65 \text{ Н/мм}^2$	EN 13892-6
Соответствие	CT - C40 - F7	EN 13813

Данные получены при температуре $+20^\circ\text{C}$, относительной влажности 65% и отсутствии вентиляции. Они могут меняться в зависимости от условий, имеющихся на стройке.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Продукт для профессионального использования

- соблюдать все национальные стандарты и правила
- не использовать Keralevel® Eco Ultra для выравнивания или заполнения неровностей основания, превышающих 20 мм
- не добавлять в смесь других связующих или присадок
- низкие температуры и повышенная относительная влажность в помещении продлевают время высыхания
- чрезмерное количество воды уменьшает механическую прочность и быстроту высыхания
- перед укладкой паркета и рулонных напольных покрытий проверить остаточную влажность карбидным гигрометром
- защищать от прямых солнечных лучей и сквозняков во время высыхания
- предохранять эластичные швы основания
- в случае необходимости требовать карту безопасности
- по другим вопросам, связываться с Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 - info@kerakoll.pl

Данные касающиеся классификации Eco и Bio относятся к GreenBuilding Rating® Manual 2013. Вышеприведённая информация была актуализирована в ноябре 2013 г. (см. GBR Data Report - 12.13); подчёркиваем, что с течением времени она может дополняться и/или изменяться фирмой KERAKOLL SpA; такие возможные актуализации будут доступны на сайте www.kerakoll.com. По этой причине фирма KERAKOLL SpA отвечает за действительность, актуальность и актуализацию своей информации лишь в том случае, если она была почёрньюта из её собственного веб-сайта. Техническая карта разработана на основании наших лучших технических и практических знаний. Однако, поскольку мы не можем оказывать непосредственное влияние на условия стройки и на производство работ, карта представляет собой лишь указания общего характера, которые никоим образом не являются обязательными для нашей Компании. Поэтому мы рекомендуем провести предварительное испытание с целью проверки пригодности продукта к намеченному применению.