



## K526



Bloku līme

2016

## Knauf Porenbetonkleber weiss Balta līme gāzbetona blokiem

### Materiāls

Knauf Porenbetonkleber weiss ir līme uz kaļķa un speciāla cementa maisījuma bāzes ar saķeri uzlabojošām piedevām. Izstrādei ar rokām.

### Kvalitātes nodrošinājums

Saskaņā ar LVS EN 998-2 prasībām ir veikta ražošanas procesa sertifikācija un produkta tipa tests; tiek nodrošināta pastāvīga ražošanas procesa kontrole. Produkts ir marķēts ar CE marķējumu.

### Uzglabāšana

12 mēneši. Uzglabāt sausā vietā uz koka paliktņiem.

### Iepakojums

25 kg, art. Nr. 132331

### Pielietojums

Knauf Porenbetonkleber weiss ir paredzēta gāzbetona bloku un ķieģeļu precīzai mūrēšanai vai līmēšanai, īpaši gludām virsmām ar šuvju biežumu 1-3 mm. Ārdarbiem un iekšdarbiem.

### Īpašības

- Uz cementa bāzes
- Ļoti labi aiztur ūdeni
- Viegla un vienkārša izstrāde
- Baltā krāsā

# Knauf Porenbetonkleber weiss

Balta līme gāzbetona blokiem



## Pamatne

Porenbetonkleber weiss 25 kg pievienot ~ 7 l tīra ūdens, samaisīt ar lēni rotējošu mikseri vai gravitācijas maisītāju, 5 min. Ļaut uzbriest, vēlreiz samaisīt un noregulēt darbam nepieciešamo konsistenci. Līmes kārtu uzklāt ar roboto špakteljāpstu (ne mazāku par 8x8 mm).

Bloki uz uzklātās javas kārtas jāliek pēc iespējas ātrāk.

Mūrēšanai jānotiek saskaņā ar bloku ražotāja norādījumiem. Papildus tam jāievēro valsts būvniecības normatīvi.

## Tehniskie dati

Grauda lielums:	līdz 0,6 mm
Spiedes izturības klase:	M5
Saķeres stiprība (bīdes izturība):	$\geq 0,30 \text{ N/mm}^2$
Siltumvadītspēja $\lambda$ :	0,4 W/m·K
Ūdens tvaika difūzijas koeficients $\mu$ :	5/20
Ūdens uzsūce:	$< 0,5 \text{ kg (m}^2 \times \text{min}^{0,5})$
Ugunsreakcijas klase:	A1

## Materiāla patēriņš

Patēriņš atkarīgs no izmantotajiem blokiem.

Blokiem ar gludu virsmu: 4 kg/m<sup>2</sup>,  
ja ķieģeļu/bloku izmērs ir 25x25x50 cm.

## Temperatūra / klimats

Gaisa, kā arī būves temperatūra izstrādes un cietēšanas laikā nedrīkst būt zemāka par + 5°C. Sargāt no lietus un tiešiem saules stariem.

## Izstrādes laiks

Iejauktais materiāls ir izstrādājams ~ 2 stundas, korekcijas laiks ~ 10 min., atkarībā no laika apstākļiem un ķieģeļu/ bloku uzsūkšanas spējas.

## Citi norādījumi

Knauf Porenbetonkleber weiss nedrīkst pievienot citus materiālus, jo to ietekmē var stipri mainīties līmes īpašības.

Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas nomazgāt ar ūdeni.

## Darba drošība un atkritumu savākšana

Skatīt materiāla drošības datu lapu.

Knauf info centrs:

+371 67 032 999

info@knauf.lv

www.knauf.lv

Knauf sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai īpaši Knauf ieteikti produkti.

SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija, tālr.: (+371) 67 032 999, fakss: (+371) 67 032 969

SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju / pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar SIA Knauf atļauju.